



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αττική - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

BETOCURE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (CURING COMPOUND)

Κατηγορία: Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

Το BETOCURE είναι άσπρο υγρό που ψεκάζεται στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος σχηματίζοντας προστατευτική μεμβράνη συντήρησης. Πληροί την προδιαγραφή ASTM C 156.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το BETOCURE χρησιμοποιείται για την προστασία φρέσκου σκυροδέματος από επιφανειακή ξήρανση λόγω καιρικών συνθηκών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμποδίζει την ταχεία εξάτμιση του νερού και την πρόωρη ξήρανση κατά τον κρίσιμο χρόνο της πήξης.
- Προλαβαίνει τη ρηγμάτωση λόγω συρρίκνωσης.
- Αποτρέπει την κατακερμάτιση και τη μειωμένη αντίσταση στον παγετό και στα άλατα της πήξης.
- Μειώνει την ανάγκη για άλλα δύσχρηστα προστατευτικά μέτρα όπως κατάβρεγμα με νερό κλπ.
- Δεν επηρεάζει καθόλου την κανονική πήξη του σκυροδέματος.
- Άσπρος χρωματισμός που επιτρέπει την εύκολη διάκριση των ψεκασμένων επιφανειών από τις υπόλοιπες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναδεύουμε πριν από τη χρήση. Το BETOCURE ψεκάζεται σε συμπαγή λεπτή στρώση με τη βοήθεια χειροκίνητου ή αυτόματου ψεκαστήρα πάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος μόλις αυτό γίνει ύφυγρο (μισή έως δύο ώρες από την σκυροδέτηση). Προστατεύουμε το BETOCURE από τη βροχή για 3 ώρες μετά την τοποθέτηση. Η μεμβράνη αποχρωματίζεται μετά από μερικές ημέρες (ανάλογα με την επίδραση του ηλίου), αλλά η επίδρασή της συνεχίζεται για 3-4 εβδομάδες οπότε η μεμβράνη απομακρύνεται μόνη της λόγω χρήσης και καιρικών επιδράσεων.

Καθαρισμός εργαλείων:

- Μπεκ και ψεκαστήρες με βούρτσα και βενζίνη.
- Μέτρα προστασίας προσωπικού απαραίτητα κατά την εφαρμογή.



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αττική - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

BETOCURE

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία: Δεξαμενές 1000 kg. Βαρέλια 200 kg. Δοχεία 20 kg.

Αποθήκευση: 6 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε δροσερό μέρος.

Παρατηρήσεις:

- Κατανάλωση 200-300 gr/m² ανάλογα με την ισχύ του ανέμου και την υγρασία-θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Για εκτεταμένες επιφάνειες συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτομάτων κινητών ψεκαστήρων.
- Μη χρησιμοποιείτε το BETOCURE σε επιφάνειες που θα επανατοποθετηθεί σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία.
- Το BETOCURE πρέπει να ψεκάζεται και να μην τοποθετείται με πινέλο.
- Σε εξαιρετικά θερμά κλίματα, ή όταν κρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενδείκνυται να τοποθετούνται αντιηλιακά στέγαστρα πάνω από αυτοκινητοδρόμους ή διαδρόμους αεροδρομίων.

Το BETOCURE είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας.